

### Достоинства материалов ESP®:

- производятся на качественном сырье европейских поставщиков;
- не содержат растворителей - сухой остаток ≈ 100%;
- без резкого запаха, низковязкие, нетоксичны при эксплуатации;
- высокие показатели по прочности, износу и адгезии.



лаки, краски,  
грунтовки



полимерные материалы  
для напольных покрытий



материалы для  
ремонта покрытий



электротехнические  
компаунды

## ES P® 1106 Краска эпоксидная матовая

ТУ 2312-011-93672241-2008

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Описание</b>                   | Двухкомпонентная, <i>матовая</i> , эпоксидная краска, не содержащая растворителей. Химстойкость – ограниченная.  |
| <b>Применение</b>                 | В качестве финишного покрытия на бетон для легких, средних и тяжелых нагрузок в различных системах полимерных покрытий ESP®. Допускается применение в полимерных системах других производителей.   |
| <b>Цвет</b>                       | Стандартные цвета - по шкале цвета RAL K-7: бежевый (1001), жемчужно-белый (1013, слоновая кость(1014), светлая слоновая кость(1015), серо-бежевый(1019), коралловый(3016), сизо-голубой(5014), пастельно-голубой(5024), пастельно-зеленый(6021), серебристо-серый(7001), классический серый(7004), каменно-серый(7032), пастельно-серый(7035), серый агат(7038), белый(9016).<br>Остальные цвета – по согласованию под заказ. |
| <b>Внешний вид покрытия</b>       | Матовое, без кратеров, допускается шагрень - в зависимости от расхода и применяемого валика.   |
| <b>Экологическая безопасность</b> | Компоненты в несмешанном состоянии могут повлечь загрязнение водоемов. Не допускать попадания в канализацию, почву и грунтовые воды. Отвердевший состав утилизируется как твердый строительный мусор.  |
| <b>Срок и условия хранения</b>    | Гарантийный срок хранения 6 месяцев от даты производства.<br>Компоненты хранить в заводской упаковке, в сухом помещении, при t от +10°С до +30°С. Не допускать попадания прямых солнечных лучей.<br>Хранение после вскрытия заводской упаковки не допускается.   |
| <b>Меры предосторожности</b>      | Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении.<br>Не допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот.<br>При проведении работ использовать СИЗ.   |
| <b>Требования к основанию</b>     | Остаточная влажность бетонного основания - не более 4 %<br>Просвет на 2-х метровой рейке не более 2 мм<br>Прочность на сжатие не менее 20 МПа<br>Прочность на отрыв не менее 1,5 МПа<br>Температура основания не ниже + 10 °С<br>Отсутствие ослабленных участков, цементного молочка, загрязнений дефектов и трещин.<br>Рекомендуется предварительное грунтование основания эпоксидными грунтовками.                           |

### Достоинства материалов ESP®:

- производятся на качественном сырье европейских поставщиков;
- не содержат растворителей - сухой остаток ≈ 100%;
- без резкого запаха, низковязкие, нетоксичны при эксплуатации;
- высокие показатели по прочности, износу и адгезии.



лаки, краски,  
грунтовки



полимерные материалы  
для напольных покрытий



материалы для  
ремонта покрытий



электротехнические  
компаунды

|  |  |
|--|--|
| <b>Подготовка материала к применению</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перемешивание производить миксером со специальной насадкой при 150-300 об/мин.</li> <li>2. Тщательно, не менее 3-х мин., перемешать компонент А.</li> <li>3. Влить компонент В в емкость с компонентом А и перемешивать в течении 3-х мин., обращая особое внимание на перемешивание материала у дна и стенок.</li> <li>4. Перелить смесь в чистую емкость и мешать 1 минуту.</li> </ol> |
| <b>Рекомендации по нанесению</b>         | <p>Наносится в 1- 2 слоя с суммарным расходом:<br/> 0,15-0,35 кг/м<sup>2</sup> (при нанесении на бетонную поверхность);<br/> 0,35-1,2 кг/м<sup>2</sup> (при нанесении на эпоксидно-кварцевое покрытие, расход зависит от фракции кварцевого песка в системе) <b>полиамидным</b> валиком с интервалом между нанесением слоев 8-24 часа</p>  |

## ES P® 1106 Краска эпоксидная матовая

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Данные  | Методика измерений                                    | Показатели  |
|---|---|---|
| <b>Плотность</b><br>при +20°С, не более   | Компоненты А+В, г/см <sup>3</sup><br>(ГОСТ 28513-90)  | 1,73  |
| <b>Время жизни при массе навески 100 г,</b><br>при +20°С, не менее                        | Компоненты А+В, мин<br>(Внутренняя методика компании) | 20  |
| <b>Степень перетира по гриндометру, не более</b>  | Через сутки, мкм<br>ГОСТ Р 53654.1                    | 90  |
| <b>Время отверждения</b><br>при +20°С, не более   | Для пешеходной нагрузки<br>Для полной нагрузки        | 24 часа<br>7 суток                                    |
| <b>Стойкость к ударным воздействиям, не менее</b>   | Через 7 суток, кг<br>(ГОСТ 30353-95 )                 | 2   |
| <b>Предел прочности на сжатие, не менее</b>   | Через 7 суток, МПа<br>(ГОСТ 4651-82)                  | 45  |
| <b>Адгезия</b>  | Через 7 суток, МПа<br>(ГОСТ 28574-90)                 | >2,0 (отрыв по бетону)                                |
| <b>Твердость по Шору D</b>  | Через 7 суток, усл. ед.<br>(ГОСТ 24621-91)            | 75-77   |
| <b>Стойкость к воде, спиртам, моющим средствам, ГСМ, к разбавленным растворам щелочей</b> | Через 7 суток<br>(ГОСТ 9.403 метод А)                 | Стойко (по запросу предоставляются таблицы испытаний) |

Производитель не несёт ответственность за последствия, вызванные нарушением технологии применения и указаний производителя, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с техническим описанием и инструкциями, и не провел пробное испытание (нанесение). Приведенные сведения соответствуют времени издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества продукта. Производитель гарантирует качество продукта, однако не может знать всех конкретных условий применения, поэтому за определение пригодности данного продукта в конкретных условиях применения несет потребитель.



### Достоинства материалов ESP®:

- производятся на качественном сырье европейских поставщиков;
- не содержат растворителей - сухой остаток  $\approx 100\%$ ;
- без резкого запаха, низковязкие, нетоксичны при эксплуатации;
- высокие показатели по прочности, износу и адгезии.



лаки, краски,  
грунтовки



полимерные материалы  
для напольных покрытий



материалы для  
ремонта покрытий



электротехнические  
компаунды