

Достоинства материалов ESP®:

- производятся на качественном сырье европейских поставщиков;
- не содержат растворителей - сухой остаток ≈ 100%;
- без резкого запаха, низковязкие, нетоксичны при эксплуатации;
- высокие показатели по прочности, износу и адгезии.



лаки, краски,
грунтовки



полимерные материалы
для напольных покрытий



материалы для
ремонта покрытий



электротехнические
компаунды

ESP 2810 Термостойкое полиуретановое покрытие ТУ 2257-004-93672241-2010

Описание	Трехкомпонентный, водно-дисперсионный , самовыравнивающийся, термо- и химически стойкий состав на основе модифицированного полиуретана, цемента и заполнителя.
Применение	Для устройства термо- и химически стойких армированных покрытий на бетон для средних и тяжелых механических нагрузок в системах полимерных покрытий ESP.
Цвет	ESP 2810 выпускается в гамме стандартных цветов: желтый, красно-коричневый, синий, зеленый, серый, черный, бесцветный. Не является цветостабильным декоративным материалом, с течением времени цвет покрытия может меняться в сторону пожелтения. Степень изменения будет зависеть от интенсивности УФ-излучения и величины температурного воздействия.
Внешний вид	Однородное, матовое.
Экологическая безопасность	Компоненты в несмешанном состоянии могут повлечь загрязнение водоемов. Не допускать попадания в канализацию, почву и грунтовые воды. Отвердевший состав утилизируется, как твердый строительный мусор.
Пожарная безопасность	Г1, В2, Т2, Д1, РП1. Сертификат С-RU.ПБ41.В.01332, срок действия до 17.06.2019 г.
Срок и условия хранения	Гарантийный срок хранения 6 месяцев от даты производства. Компоненты хранить в заводской упаковке, в сухом помещении, при t от +15°С до +25°С. Не допускать попадания прямых солнечных лучей. Хранение после вскрытия заводской упаковки не допускается.
Меры предосторожности	Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот. При проведении работ использовать СИЗ.
Требования к основанию	Остаточная влажность бетонного основания - не более 6% Прочность на сжатие не менее 20 МПа Прочность на отрыв не менее 1,5 МПа Температура основания +15 +25°С Отсутствие ослабленных участков, цементного молочка, загрязнений дефектов и трещин. Анкерные бороздки должны быть нарезаны вдоль всех примыканий (стены, пороги, стыки карт бетонирования, лотки). Глубина и ширина анкерных бороздок должна соответствовать двукратной толщине покрытия, но не превышать 10см. Образующаяся пыль при нарезке должна быть тщательно удалена. Рекомендуется предварительное грунтование основания грунтовкой ESP 0810, 0840, 0112.
Подготовка материала к применению	1. Температура всех подготовленных компонентов материала должна быть около +20 °С. 2. В одном помещении должен использоваться материал от одной партии выпуска. 3. Не допускается частичное использование упаковки. При несоблюдении возможно появление разноцвета, шагрени, жирной пленки, остаточной липкости и изменение физико-механических свойств покрытия. 4. Перемешивание производить миксером со специальной насадкой при 150-300 об/мин. 5. Тщательно, не менее 3-х мин., перемешать компонент А для равномерного распределения пигмента в системе. 6. Влить компонент Б в емкость с компонентом А и перемешивать в течение 30 сек, обращая особое внимание на перемешивание материала у дна и стенок. 7. Постепенно, в течение 15 сек, при перемешивании добавить компонент С к смеси (А+Б). Перемешивать готовую смесь в течение 2 минут (не менее!) до полной гомогенизации продукта.

Достоинства материалов ESP®:

- производятся на качественном сырье европейских поставщиков;
- не содержат растворителей - сухой остаток $\approx 100\%$;
- без резкого запаха, низковязкие, нетоксичны при эксплуатации;
- высокие показатели по прочности, износу и адгезии.



лаки, краски,
грунтовки



полимерные материалы
для напольных покрытий



материалы для
ремонта покрытий



электротехнические
компаунды

8. При смешении компонентов смеси происходит экзотермическая реакция с выделением тепла. Это сокращает время жизни состава. Рекомендуется правильно рассчитать количество укладчиков, скорость работы, способ нанесения и температуру на объекте.

Рекомендации по нанесению

Наносить максимально быстро, сразу с полным расходом **8,0-12,0 кг/м²**, в 1 слой наливом с распределением по поверхности зубчатым шпателем (раклей) с крупным треугольным зубцом. Сразу после укладки, в интервале не более 2-3 минут прокатать поверхность деаэрационным игольчатым валиком для нивелирования материала и удаления реакционных пузырьков воздуха. При распределении слоя, особенно при обработке игольчатым валиком, необходимо отслеживать время жизни материала, т.к. постепенно увеличивается вязкость и по окончании времени жизни следы от ракли, мокроступов и валика могут растекаться не полностью, оставляя видимые дефекты на поверхности. Завершающим этапом прокатки должно быть приглаживание поверхности материала петельчатым валиком, либо, при его отсутствии, воспользоваться игольчатым. Не погружая иголки вглубь мокрого, слоя без надавливания, поверхностным движением завершить обработку материала, придав ему однородность.

Валики должны обновляться после 30 минут работы! Более длительная обработка одним и тем же инструментом может привести к образованию дефектов на поверхности готового покрытия (волна, блеск, сетка и т.д.).

При стыковке последующего комплекта материала позднее, чем через 6-10 минут (при температуре +20 °С) может образоваться видимая граница от подсохшего края.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Данные

Методика измерений

Показатели

Плотность при +20 °С, не более	Компоненты А+В+С, г/см ³ (ГОСТ 28513-90)	1,93
Время жизни при массе навески 100 г, при +20 °С, не менее	Компоненты А+В+С, мин (Внутренняя методика компании)	20
Время отверждения при +20 °С, не более	Для пешеходной нагрузки Для полной нагрузки	24 часа 7 суток
Истираемость	Через 28 суток, кг/м ² ГОСТ 13 087-81	0,043
Стойкость к ударным воздействиям, не менее	Через 7 суток, кг (ГОСТ 30353-95)	3
Предел прочности на сжатие, не менее	Через 28 суток, МПа (ГОСТ 4651-82)	42
Прочность при изгибе, не менее	Через 28 суток, МПа ГОСТ 4648-71	15
Адгезия	Через 7 суток, МПа (ГОСТ 28574-90)	>2,0 (отрыв по бетону)
Твердость по Шору D, усл.ед.	(ГОСТ 24621-91) 1 сутки 3 сутки 7 сутки 28 сутки	76-78 82-85 83-86 87-91
Стойкость к воздействию температуры, не менее	Через 7 суток, °С ГОСТ 9.715-86	120

Достоинства материалов ESP®:

- производятся на качественном сырье европейских поставщиков;
- не содержат растворителей - сухой остаток ≈ 100%;
- без резкого запаха, низковязкие, нетоксичны при эксплуатации;
- высокие показатели по прочности, износу и адгезии.



лаки, краски,
грунтовки



полимерные материалы
для напольных покрытий



материалы для
ремонта покрытий



электротехнические
компаунды

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ

ГОСТ 9.403, метод В

Вода пресная	Стойко
Вода морская	Стойко
Авиационное топливо	Стойко
Масла трансформаторные и машинные	Стойко
Спирты	Стойко
Кетоны	<i>Не стойко, разрушение покрытия</i>
Углеводородные растворители	Стойко, возможно незначительное изменение цвета
Молочная кислота, 10%	Стойко, обесцвечивание покрытия
Уксусная кислота, 10%	Стойко, осветление цвета
Серная кислота, 10%	Стойко, без изменения цвета.
Серная кислота, 98%	<i>Не стойко, разрушение покрытия</i>
Соляная кислота, 10%	Стойко, без изменения цвета.
Азотная кислота, 50%	Стойко, незначительное изменение цвета
Гидроксид натрия, 30%	Стойко, практически без изменения цвета
Перекись водорода, 35%	Стойко, обесцвечивание покрытия
Диметилформамид	Стойко, осветление покрытия

Примечание: «Стойко» означает, что изменение твердости покрытия соответствует требованиям международного стандарта ИСО 2812 и ГОСТа 9.403, - не превышает 20%. Данный материал может эксплуатироваться в условиях воздействия рассмотренных кислот (при 20°C) при отсутствии предъявления требований к декоративным свойствам, т.к. обесцвечивание покрытия хорошо заметно.

В результате воздействия некоторых химикатов на поверхности пола могут оставаться пятна, происходит изменение цвета покрытия. В основном, это зависит от природы химиката, продолжительности контакта с поверхностью пола, температуры, и, насколько качественно и быстро произведена очистка пола. Появление пятен и некоторое изменение цвета не являются однозначными признаками разрушения покрытия и снижения его эксплуатационных свойств.